

Empfehlung zur chemischen Beständigkeit

Die nachfolgend angeführten Schutzhandschuhe wurden in Übereinstimmung mit der Norm EN 374-3:2003 "Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien" und EN 16523-1 "Bestimmung des Widerstands von Materialien gegen die Permeation von Chemikalien" geprüft:

Vorsicht: Beschädigte oder geschwollene Handschuhe sind sofort zu wechseln Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die Handschuhe nach 2 Stunden zu wechseln!

Chemikalien (Synonyme)	Markenname	Semperguard® Xtension (300)	Semperguard® Comfort	Semperguard® Xtra Lite	Semperguard® Xenon	Semperguard® sapphire blue	Semperguard® Green	Semperguard® Style	Semperguard® Xpert
	Cas-No. / Spec Code	NOF-065RB	NOF-047OB	NOF-035VB	NOF-035WH	NOF-030VB	NCF-035GR	NOF-040BK	NOT-063GB
Aceton (2-Propanon, Ketopropan)	67-64-1	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Acetonitril (Methylcyanid, Ethannitril)	75-05-8	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Acrylamid (40%) (Acrylsäureamid)	79-06-1	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6
Ammoniak (25%) (Ammoniakhydroxid, Salmiakgeist)	1336-21-6	Level 1	Level 1	А	Α	А	n/a	А	Level 1
Benzalkoniumchlorid (Quats)	63449-41-2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Chlorhexidingluconat (0,5%)	18472-51-0	n/a	n/a	Level 6	Level 6	n/a	n/a	Level 6	n/a
Chloroform (Trichlormethan)	67-66-3	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dichlormethan (Methylendichlorid, Freon 30)	75-09-2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Diethylamin (DEA)	109-89-7	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Diethyl-Ether (Diethyloxid, Ethoxyethan)	60-29-7	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dimethylsulfoxid (DMSO) (Methylsulfinylmethan)	67-68-5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Essigsäure (10%) (Acetylsäure, Methylcarbonsäure)	64-19-7	Level 4	Level 5	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	n/a
Ethanol (10%) (Ethylalkohol, Methylcarbinol)	64-17-5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ethanol (20%) (Ethylalkohol, Methylcarbinol)	64-17-5	Level 1	Level 6	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 5	Level 6
Ethanol (70%) (Ethylalkohol, Methylcarbinol)	64-17-5	Α	А	Х	Х	n/a	n/a	Х	Level 3
Ethidiumbromid (1%) (Homidiumbromid)	1239-45-8	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6
Ethylacetat (Essigester, Essigsäureether)	141-78-6	Х	Х	Х	Х	n/a	n/a	Х	n/a
Fentanylcitrat (100µg/2ml)		n/a	n/a	Level 5	Level 5	n/a	n/a	Level 5	n/a
Flusssäure (40%) (Hydrogenfluorid)	7664-39-3	А	А	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	А
Formaldehyd (37%) (Formalin, Ameisensäurealdehyd)	50-00-0	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 4	Level 6	Level 6	Level 6
Glutaraldehyd (5%) (Pentan-1,5-dial, Glutaral)	111-30-8	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6
Isopropylalkohol (40%) (2-Propanol, Isopropanol, IPA)	67-63-0	Level 6	Level 6	n/a	n/a	n/a	Level 1	n/a	n/a
Isopropylalkohol (70%) (2-Propanol, Isopropanol, IPA)	67-63-0	Level 3	Level 3	А	А	n/a	Level 1	А	Level 6
Kaliumhydroxid (50%) (Ätzkali, kaust. Pottasche)	1310-58-3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Methanol (5%) (Methylalkohol, Karbinol)	67-56-1	Level 6	Level 6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Methanol (99%) (Methylalkohol, Karbinol)	67-56-1	Х	X	Х	Х	n/a	n/a	Х	Х
Methylmethacrylat (MMA)	80-62-6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Natriumhydroxid (40%) (Ätzsoda, Natronlauge)	1310-73-2	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6
Natriumhypochlorit (10%)	7681-52-9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n-Heptan	142-82-5	Х	Х	Х	Х	n/a	n/a	Х	n/a
n-Hexan	110-54-3	А	Α	Х	Х	n/a	n/a	Х	n/a
Ninhydrin (0,2%)	485-47-2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Octenidin (0,1%)	71251-02-0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Petroleumbenzin (Petrolether, bp 150-190°C)	8032-32-4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Phenol (10%) (Karbolsäure, Hydroxybenzol)	108-95-2	Х	Х	Х	Х	Х	n/a	Х	n/a
Phosphorsäure (85%) (Orthophosphorsäure)	7664-38-2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



Chemikalien (Synonyme)	Markenname	Semperguard® Xtension (300)	Semperguard® Comfort	Semperguard® Xtra Lite	Semperguard® Xenon	Semperguard® sapphire blue	Semperguard® Green	Semperguard® Style	Semperguard® Xpert
	Cas-No. / Spec Code	NOF-065RB	NOF-047OB	NOF-035VB	NOF-035WH	NOF-030VB	NCF-035GR	NOF-040BK	NOT-063GB
Povidon-lod (10%)	25655-41-8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Salpetersäure (10%) (Scheidewasser)	7697-37-2	Level 6	Level 5	n/a	n/a	n/a	Level 6	n/a	Level 6
Salpetersäure (36%) (Scheidewasser)	7697-37-2	Level 3	Level 3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Salzsäure (10%) (Chlorwasserstoffsäure)	7647-01-0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Level 6	Level 6	Level 6
Salzsäure (36%) (Chlorwasserstoffsäure)	7647-01-0	n/a	n/a	Α	А	n/a	n/a	Α	Level 6
Schwefelsäure (30%) (Vitriolöl, Dihydrosulfat)	7664-93-9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Schwefelsäure (96%) (Vitriolöl, Dihydrosulfat)	7664-93-9	Level 1	Α	А	А	А	А	А	А
Toluol (Methylbenzol, Toluen, Phenylmethan)	108-88-3	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Trichlorethan (Methylenchloroform, Vinyltrichlorid)	71-55-6	Х	Х	X	X	X	X	Х	Х
Wasserstoffperoxid (30%)	7722-84-1	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6	Level 6
Xylol (Dimethylbenzol, Xylene)	95-47-6	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Х	Nicht empfohlen!	Level 3	> 60min	
A	Spritzschutz - Handschuh sofort nach dem Kontakt wechseln!	Level 4	> 120min	
Level 1	> 10min	Level 5	> 240min	
Level 2	> 30min	Level 6	> 480min	

n/a not available

WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com. Beachten Sie bitte, dass die Produkteigenschaften direkt abhängig von den Einsatzbedingungen und der Reinheit der Chemikalien sind. Arbeiten Sie mit hautschädigenden Stoffen, so prüfen Sie bitte den Handschuh im Vorfeld auf etwaige Löcher und Risse. Generell können Tests und Zertifikate nur als allgemeine Hinweise betrachtet werden und entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht, sich vor der Verwendung zu vergewissern, dass der Handschuh seinen momentanen Schutzerfordernissen entspricht. Die Empfehlung zur chemischen Beständigkeit sind nicht Teil der Spezifikation.

ACHTUNG: Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zur (Chemikalien-) Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Holen Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung fachkundigen Rat ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderung vorbehalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch ausgestellt und ist daher ohne Unterschrift gültig und hat eine Gültigkeit von bis zu einem Jahr.

Ausstellungsdatum:

Q3 2019 / 09.08.2019